

DANE TECHNICZNE

1. OPIS PRODUKTU

- 1.1 Wymiary 1207 x 193 x 8,8/9,0 mm ¹⁾
- 1.2 Opakowanie 8 paneli w paczce = 1,864 m²
- 1.3 Konstrukcja
- warstwa powierzchniowa Wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny, HPL. Papier impregnowany żywicami melaminowanymi i fenolowymi.
 - płyta nośna Płyta pilśniowa o wysokiej gęstości, HDF
 - warstwa tylna Impregnowana warstwa przeciwpękająca. Papier impregnowany żywicami melaminowanymi i fenolowymi.
 - podkład Alloc Silent System, przyklejony do spodu panela
- 1.4 Zabezpieczenie krawędzi Krawędzie impregnowane
- 1.5 Instalacja Bezklejowy, mechaniczny system zamknięcia, instaluje się jako podłoga pływająca, zgodnie z instrukcją montażu.
- 1.6 Klasyfikacja Zgodnie z EN 685 - Klasa 23: Pomieszczenia mieszk. o wys. natężeniu ruchu
- Klasa 33: Pomieszczenia publ. o wys. natężeniu ruchu

2. WYMAGANIA OGÓLNE

Cechy	Standard testu	Jednostki	Wymagania	Wartości typowe
2.1 Grubość elementu, t	EN 13329	mm	$\Delta t_{\text{śred.}} \leq 0,50$ $t_{\text{max}} - t_{\text{min}} \leq 0,50$	< 0,20 ¹⁾ < 0,30
2.2 Długość warstwy powierzchniowej, l	EN 13329	mm	$\Delta l \leq 0,5$	< 0,20
2.3 Szerokość warstwy powierzchniowej, w	EN 13329	mm	$\Delta w_{\text{śred.}} \leq 0,10$ $w_{\text{max}} - w_{\text{min}} \leq 0,20$	< 0,05 < 0,10
2.4 Prostopadłość krawędzi elementu, q	EN 13329	mm	$q_{\text{max}} \leq 0,20$	< 0,10
2.5 Prostolinijność warstwy powierzchni., s	EN 13329	mm	$s_{\text{max}} \leq 0,30$	< 0,20
2.6 Płaskość elementu - szerokość f_w , i długość f_l	EN 13329	%	f_w - wklęsłość $\leq 0,15$ f_w - wypukłość $\leq 0,20$ f_l - wklęsłość $\leq 0,50$ f_l - wypukłość $\leq 1,00$	$\leq 0,10$ $\leq 0,15$ $\leq 0,20$ $\leq 0,20$
2.7 Szczeliny między elementami, o	EN 13329	mm	$o_{\text{śred.}} \leq 0,15$ $o_{\text{max}} - o_{\text{min}} \leq 0,20$	< 0,10 < 0,15
2.8 Różnica wysokości elementów, h	EN 13329	mm	$h_{\text{śred.}} \leq 0,10$ $h_{\text{max}} - h_{\text{min}} \leq 0,15$	< 0,10 < 0,15
2.9 Zmienność wymiarowa powodowana wilgotnością względną, δl , δw	EN 13329	mm	$\delta l_{\text{śred.}} \leq 0,9$ $\delta w_{\text{śred.}} \leq 0,9$	< 0,50 < 0,50
2.10 Odporność na światło	EN 20105 EN ISO 105	Stopnie Stopnie	Skala szarości: ≥ 4 Skala błękitu: ≥ 6	> 4 > 6
2.11 Wgniecenia pod obciążeniem statycznym	EN 433		Żadnych widocznych zmian	Jak obok
2.12 Wytrzymałość na odrywanie warstwy powierzchniowej	EN 311	N/ mm ²	$\geq 1,00$	$\geq 1,80$

Definicje: $\Delta t_{\text{śred.}} = |t_{\text{nominalna}} - t_{\text{śred.}}|$ $\delta l_{\text{śred.}} =$ zmienność wymiarowa, l ¹⁾ = z wyłączeniem podkładu
 $\Delta w_{\text{śred.}} = |w_{\text{nominalna}} - w_{\text{śred.}}|$ $\delta w_{\text{śred.}} =$ zmienność wymiarowa, w $\Delta l = |l_{\text{nominalna}} - l_{\text{zmiernona}}|$



Dok.nr TD-0711-3O	Data: 07.11.2007
Zastępuje: TD-0403-3A	Strona: 2 of 2

3. WYMAGANIA KLASYFIKACJI

Charakterystyka	Standard Testu	Jednostki	Wymagania	Wartości typowe
3.1 Odporność na ścieranie	EN 13329	Liczba obrotów	AC 5: IP \geq 6.000	IP \geq 6.000
3.2 Odporność na uderzenia	EN 13329	N & mm	\geq IC 3	\geq IC 3
3.3 Odporność na zaplamienia	EN 438.2.15	Skala ocen ²⁾	Grupa 1 & 2: 5 Grupa 3 : 4	5 5
3.4 Odporność na przypalenia papierosem	EN 438.2.18	Skala ocen ²⁾	4	5
3.5 Efekt oddziaływania nóg mebli	EN 424		Żadnych uszkodzeń przy użyciu nógzek typu 0	Żadnych uszkodzeń przy użyciu nógzek typu 0
3.6 Efekt oddziaływania krzeseł na kółkach	EN 425		Żadnych uszkodzeń ani zmian w wyglądzie przy 25.000 obrotów kółek miękkich	Żadnych uszkodzeń ani zmian w wyglądzie przy 25.000 obrotów kółek twardych
3.7 Pęcznienie	EN 13329	%	\leq 18	\leq 8

²⁾ = Skala ocen od 1 do 5, gdzie 5 jest najlepszą oceną = "Żadnych widocznych zmian".

4. INNE DANE TECHNICZNE

Charakterystyka		Jednostki	Wymagania	Wartości typowe
4.1 Klasa higieny	EN 717-1	mg/m ³	E1: < 0,124	< 0,03
4.2 Lotne związki organiczne (VOC)	ENV 13419-2	$\mu\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$	-	< 10 (672 godziny)
4.3 Odporność na zadrapania	EN 438.2.14	N	> 3,0	> 5,0
4.4 Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	Klasa	-	B _{fl} - s1
4.5 Przewodnictwo cieplne	DIN 52612-3	(K * m ²)/ W	-	0,12
4.6 Tłumienie dźwięków uderzeniowych	ISO 717-2	dB	-	19
4.7 Wilgotność	EN 322	%	4-10 \pm 1,5 ³⁾	6,0 \pm 1,0 ³⁾
4.8 Antypoślizgowość	EN 13893	μ	\geq 0,30	\geq 0,50: Antypoślizgowy (DS)
4.9 Właściwości antystatyczne	EN 1815	kV Klasa	< 2,0 -	Antystatyczny Astatic – klasa 2
4.10 Siła zamka	ISO 24334	kN/m	-	f _{s0,2} \geq 4,0 f _{max} \geq 15,0

³⁾ = Maks. tolerancja w tej samej dostawie.